

台北市光復南路626號3樓303室  
ROOM 303.NO,626. KUANG-FU  
SOUTH ROAD,TAIPEI,TAIWAN 106

強弘實業有限公司  
CHUNG-HONG CO.,LTD

Tel:886-2-2755-4892~6  
Fax:886-2-2755-4897

### 物性表

物性		測試方法	單位	PPC(HR-1)
密度		D-792	kg f/cm <sup>3</sup>	0.98
衝擊強度(IZOD Impact Strength)		D-256 1/4" (室溫)	kg f cm/cm	14.4
		D-256 1/8" (室溫)	kg f/cm <sup>2</sup>	14.5
抗折強度(Flexural Strength)		D-790	kg f/cm <sup>2</sup>	476
抗折彈性係數(Flexural Modulus)		D-790	kg f/cm <sup>2</sup>	16630
融流指數(Melt Index)		D-1238 @230 °C, 2160g	g/10min	0.6
導電係數	體積電阻	ASTMD-257	Ω-cm	<10 <sup>4</sup>
	表面電阻	ASTMD-257	Ω	<10 <sup>5</sup>

操作條件參考：

- (1)PPC(HR-1)可直接使用於射出、出成形用，如材料放置太久，請用70 °C~80 °C之度烘乾，時間2-4小時，即可使用。
- (2)壓出成形機之溫度操作範圍：200 °C~220 °C

台北市光復南路626號3樓303室  
ROOM 303.NO,626. KUANG-FU  
SOUTH ROAD,TAIPEI,TAIWAN 106

強弘實業有限公司  
CHUNG-HONG CO.,LTD

Tel:886-2-2755-4892~6  
Fax:886-2-2755-4897



台北市光復南路626號3樓303室  
ROOM 303.NO,626. KUANG-FU  
SOUTH ROAD,TAIPEI,TAIWAN 106

強弘實業有限公司  
CHUNG-HONG CO.,LTD

Tel:886-2-2755-4892~6  
Fax:886-2-2755-4897



台北市光復南路626號3樓303室  
ROOM 303.NO,626. KUANG-FU  
SOUTH ROAD,TAIPEI,TAIWAN 106

強弘實業有限公司  
CHUNG-HONG CO.,LTD

Tel:886-2-2755-4892~6  
Fax:886-2-2755-4897

